

Neopren

Datum vytištění 06-03-2015

Materiál rukavic

- Neopren (Materiál povrstvení)
- Žerzejová bavlna (Materiál podšívky)

Možné škodlivé ingredienceSenzitizéry

- Difenyl-thiomočovina
- Difenylguanidin

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.

Nařízení Reach 1907/2006

Pro více informací nahlédněte, prosím, do prohlášení REACH na webových stránkách Ansell

Vlastnosti

- Velmi dobrá odolnost proti prořezání
- Velmi dobrá odolnost proti oděru

Data testů dle EN**Odolnost proti kapalinám:**

Akceptovatelná úroveň kvality 1.5 nebo úroveň výkonu dle EN 2

Chemical permeation:

Pro více informací o prostupování chemikálií, prosíme, navštivte webové stránky Ansell

Odolnost proti oděru:

Úroveň výkonu 3

Odolnost proti prořezání ostřím:

Úroveň výkonu 1

Odolnost proti protržení:

Úroveň výkonu 2

Odolnost proti propíchnutí:

Úroveň výkonu 1

Shoda s evropskou legislativou

Rukavice splňují požadavky evropské Směrnice 89/686/EHS a evropských norem EN 420:2003 + A1:2009 a EN 388:2003, EN 374:2003

Jsou zařazeny do kategorie „Komplexní design“ (= ochrana proti smrtelným rizikům).

Atestační certifikát typu EC vystavil a kontrolu kvality dle EC pro finální produkt provedl

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplikace - omezení použití

Ochrana rukou

Nepoužívejte jako ochranu proti plamenům a teplotám $\leq -30^{\circ}\text{C}$ nebo $\geq 180^{\circ}\text{C}$

versus oleje, maziva, uhlovodíky a většina rozpouštědel

Skladování

Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.

Chraňte před přímým slunečním zářením; skladujte na chladném a suchém místě.

PÍCHA Safety, s.r.o.
 eShop www.oopp.cz
 V okruhu 2158, 130 00 Praha 3
 Tel./fax: 266 313 167
 Tel./fax: 266 315 288

Materiál povrstvení	Materiál podšívky	Provedení úchopu	Provedení manžety	Barva	AQL (EN374)	Velikost EN	Délka mm	Tloušťka mm	Balení
Neopren	Žerzejová bavlna	Hladký povrch	Vysoká manžeta	Černá	1.5	10	300	Neaplikovatelné	12 párů v sáčku; 6 sáčků v kartonu

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

Rukavice :

Scorpio® 09-922

	Chemické činidlo	Breakthrough Time	Index ochrany	Číslo CAS	Jednostka Notifikována	EN standard
	Aceton	6	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Dimethylformamid	6	0	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Heptan	305	5	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Hydroxid sodný, 40%	>480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Kyanid metylatý	29	1	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina akrylová	373	5	79-10-7	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina chlorovodíková, 37%	> 480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina sírová, 96%	>480	6	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Methanol	>480	6	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrothiofen	7	0	110-01-0	Centexbel	374-3:2003

PÍCHA Safety, s.r.o.
 eShop www.oopp.cz
 V okruží 2158, 130 00 Praha 3
 Tel./fax: 266 313 167
 Tel./fax: 266 315 288

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nedoporučeny	Ochrana proti postřiku		Střední ochrana		Vysoká ochrana	

Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell